

Wasserbasierter, hochviskoser, thixotroper
Montageklebstoff auf Basis synthetischer Harze

EIGENSCHAFTEN

- Anwendungstemperatur +5 °C bis +35 °C Hohe Qualität
- Hoher Feststoffgehalt
- Hohe Viskosität
- Bildet keine Fäden
- Gute Anfangshaftung in vertikaler Ebene
- Sofortige Haftung
- Geruchsneutral
- Frei von Lösungsmitteln und Silikonen
Schnelltrocknend
- Eine der Oberflächen muss porös sein

PRODUKTIINFORMATIONEN

Eigenschaften	Verfahren	Einheiten	Werte
Konsistenz	VISUAL		Thixotrope Paste
Feststoffgehalt	UNE 53356	%	64
Senkung	UNE 53623	mm	0
pH	ISO 1148		7±1
Zugfestigkeit	EN 205	N/mm ²	7±2
Dichte		g/ml	1,20

NORMEN / PRÜFUNGEN / ZERTIFIKATE

VOC-Emission

- Französische VOC-Verordnung: Klassifizierung A+

ANWENDUNGEN

- Anbringen von Kantenabdeckstreifen auf UNITEX Typ 2 Produkten.
- Verbinden von Materialien wie Holz, Beton, expandiertem Polystyrol, Kunststoffen (außer PE, PTFE und PP), Steinwolle, PIR

GEBRAUCHSANWEISUNG

Die zu verbindenden Oberflächen müssen sauber und trocken sein.

Schneiden Sie den Schlauchbeutel am vorderen Ende auf und schrauben Sie die Düse auf. Konfektionieren Sie die Düse, indem Sie sie auf die Höhe der gewünschten Raupenstärke ab-schrägen.

Tragen Sie eine gleichmäßige Raupe auf eine der zu verbindenden Flächen in auf. Drücken Sie gleichmäßig an. Eine der Oberflächen muss porös sein.

PRODUKTIINFORMATIONEN

Präsentation	Schlauchbeutel 600 ml
Haltbarkeit	5 Jahre
Lagerung	Kühl und trocken zwischen +5°C und +35°C lagern.

KLEBEKRAFT

Hervorragende Haftung auf den meisten porösen Materialien, die im Bauwesen verwendet werden, allen Holzarten, Polystyrol, Kunststoffen (außer PE, PP und PTFE), Stein und Leisten.

Eine der zu verbindenden Oberflächen muss porös sein.

REINIGUNG

Reinigung mit heißem Wasser, bevor der Klebstoff trocknet. Nach dem Trocknen erfolgt die Reinigung mechanisch.

EMPFOHLENES ZUBEHÖR

Schlauchbeutelpistole

SICHERHEIT UND HYGIENE

Weitere Informationen zur sicheren Hand-habung und Lagerung finden Sie im Sicherheitsdatenblatt des Produkts.

NOTIZ

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen und die von Dietrich erhaltenen Ratschläge, sowohl mündlich als auch schriftlich, basieren auf unseren Erfahrungen und aktuellen Kenntnissen über unser Produktsortiment (bei sachgemäßer Verwendung und Lagerung sowie innerhalb der Nutzungsdauer) und sind als unverbindliche Zusammenarbeit zu betrachten. Die Anwendung des Produkts liegt außerhalb unserer Kontrolle und wir lehnen jede Verantwortung ab, die sich aus unsachgemäßer Verwendung ergibt. Der Kunde ist dafür verantwortlich, vor der Verwendung durch Tests oder Erprobung des Produkts dessen Eignung zu bestätigen und zu beurteilen. Unsere Gewährleistung beschränkt sich ausschließlich auf die Sicherstellung der Qualität unserer Produkte entsprechend unseren Qualitätsstandards. Dietrich behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte zu ändern. Benutzer müssen die neueste Version der technischen Datenblätter kennen und verwenden. Dietrich sendet sie auf Anfrage zu oder sie können von der Website heruntergeladen werden: www.dietrich-isol.de